

HYDROCOTE® 3061I

Pasta adhesiva epóxica marina para el sistema Avanzado de Encapsulación de Pilotes APE

USOS RECOMENDADOS

- * Reparación de superficies de concreto deterioradas (desconchadas, desportilladas)
- * Adherencia y anclaje del acero y otros materiales rígidos al concreto
- * Recubrimiento del acero para evitar la corrosión
- * Bombeo en huecos y juntas profundas
- * Sellado de uniones en las camisas y encofrados FRP (polímero reforzado con fibra de vidrio)(usados con el Sistema Avanzado de Encapsulación de Pilotes (A-P-E) como adhesivo de uniones y sellos)
- * Sellado de superficies previo al proceso de inyección de grietas
- * Pilotes
- * Puentes
- * Plataformas de perforación submarinas
- * Presas
- * Escolleras
- * Concreto
- * Acero
- * Madera

DESCRIPCION

HYDROCOTE 3061-I es una pasta adhesiva epóxica marina, bicomponente, diseñada para aplicarse por

bombeo dentro de grandes huecos y grietas en superficies localizadas por encima y debajo del nivel del agua.

CARACTERISTICAS

- Se adhiere a las superficies de madera, concreto o aluminio
- Excelente manejo
- Adecuado para uso en aplicaciones de baja temperatura

BENEFICIOS

Adherencia marina sobre o bajo el nivel del agua

Puede aplicarse manualmente con guantes, con una llana o bombearse con un sistema de dos componentes

Cura a temperaturas de hasta 4°C (40°F)

FORMAS DE APLICACION

Preparación de la superficie

SUPERFICIES DE CONCRETO

El concreto recién colocado deberá dejarse curar por completo (28 días mínimo) antes de aplicar la pasta adhesiva HYDROCOTE 3061-I.

El substrato debe estar limpio y sano. Retire los organismos marinos, pintura, grasa, aceite u otros contaminantes mediante agua a presión, arenado o por abrasión rotativa, creando un perfil de anclaje, si es posible.

SUPERFICIES DE ACERO

El acero deberá limpiarse hasta cumplir con la especificación SSPC-SP6-63, «Limpieza Comercial a Chorro No. 6».

SUPERFICIES DE MADERA

Retire todo el crecimiento marino, pintura, grasa, aceite y otros contaminantes por arenado, agua a presión o por abrasión rotativa. Elimine la madera deteriorada.

Mezclado

Mezclado manual.- mezcle solamente la cantidad de pasta que pueda colocar en el tiempo especificado para la vida de la mezcla (temperaturas mayores acortarán la vida de la mezcla). Coloque cantidades iguales de la Parte A y la Parte B en una paleta plana desechable (por ejemplo, lámina de cartón) y mezcle con una cuchilla plana o llana. Mezcle hasta que hayan desaparecidos

los colores originales blanco y negro y se logre un color gris uniforme. La pasta mezclada puede colocarse en cartuchos desechables para usarse con pistolas de calafateo manuales o automáticas.

Mezclado mecánico.- si se utilizan equipos pluricomponentes para mezclar la pasta adhesiva, coloque la misma cantidad de la Parte A y de la Parte B en las tolvas del equipo. Si se retrasa la colocación por más de 10 minutos, purgue la mezcladora estática o reemplace el elemento de la mezcladora si es necesario.

Aplicación

Cuando se aplique a superficies bajo el nivel de agua, es necesario trabajar la pasta presionando fuerte sobre la superficie y teniendo especial cuidado de no atrapar agua entre la pasta y la superficie. Cuando se utilice para sellar grietas, trabaje la pasta desde un extremo de la grieta hasta el otro extremo, desplazando el agua de la grieta. Alise la superficie manualmente con el guante o llana.

Cuando se use para anclar artículos en el concreto, distribuya en forma uniforme sobre la superficie del artículo a empotrar e inyecte pasta adicional en la cavidad con una pistola de calafateo o un equipo multicomponente con una boquilla lo suficientemente larga como para alcanzar la base de la cavidad. Empuje el artículo a embeber dentro de la cavidad, desplazando el agua o aire en la superficie de la pasta con el guante o la llana. Si la superficie externa es vertical, puede ser necesario proporcionar un dique temporal con la masilla para plomería u otro soporte, para evitar que la pasta se escurra.

Pasta de soporte.- la pasta adhesiva epóxica HYDROCOTE® 3061-I puede aplicarse a superficies bajo el nivel del agua, usando un soporte de tela. La pasta se distribuye en una rejilla o malla de fibra de vidrio para proporcionar un espesor de película de 3 a 6 mm (1/8 a 1/4 in). La tela recubierta se presiona contra la superficie, teniendo cuidado de evitar atrapar agua o burbujas de aire entre la superficie y la tela. Parte de la pasta debe forzarse a pasar a través de la tela para embeberla perfectamente. Se puede aplicar pasta adicional a la parte externa de la tela si es necesario. Alise la superficie externa de la pasta y termine las orillas al ras manualmente con el guante.

Tiempo de curado

HYDROCOTE 3061-I gelifica en 50 min a 22°C (73°F).

Limpieza

El compuesto epóxico mezclado es más fácil de limpiar antes de que endurezca. Puede utilizar disolventes como la acetona, la metil-etil-cetona (MEK) y el tolueno. Se recomiendan los removedores epóxicos comerciales para los compuestos epóxicos endurecidos. Consulte las recomendaciones de uso del fabricante del disolvente.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- La temperatura mínima de aplicación es de 4°C (40°F).
- Para obtener la máxima resistencia a adhesión, deberán tomarse en cuenta las condiciones locales del agua y seguir los procedimientos de preparación de la superficie que sean adecuados. Para mayor información llame a su representante de BASF.
- HYDROCOTE 3061.I es una pasta adhesiva epóxica diseñada para uso industrial, y no para uso doméstico.
- La aplicación adecuada del producto es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo realizadas por personal de BASF, son con el propósito de dar recomendaciones técnicas, y no para supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de trabajo.

DATOS TECNICOS

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Proporción de la mezcla, por volumen:	1:1
Color de la mezcla	Gris
Tiempo de gelificación mezcla, 200 g	50 min

Resultado de las pruebas

Propiedades	Resultado	Método de prueba
Resistencia a adhesión por esfuerzo cortante inclinado, 28 días	20.7 MPa (3,000 psi)	ASTM C 882
Resistencia a compresión, 7 días	62.1 MPa (9,000 psi)	ASTM C 579
Resistencia a tracción, 7 días	15.5 MPa (2,250 psi)	ASTM D 638,
Absorción de agua, 24 horas	0.0035 %	ASTM C 570
Cambio en longitud, 14 días	-0.0037	ASTM C 531

Los resultados fueron obtenidos al mezclar y curar los materiales a 22°C (73°F). Se pueden esperar variaciones razonables dependiendo de los métodos de aplicación, métodos de prueba y condiciones de curado.

EMPAQUE

HYDROCOTE 3061-I se encuentra disponible en unidades de 7.6 l (2 gal).

ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 24 meses mínimo cuando se almacena en sus envases originales cerrados a una temperatura de entre 4°C y 32°C (40°F y 90°F).

RENDIMIENTO

Se tienen los siguientes rendimientos para diferentes espesores de película:

- 1.5 mm (1/16"): 2.38 m²/l (51.2 ft²/unidad de 2 gal)
- 3.0 mm (1/8"): 1.18 m²/l (25.6 ft²/unidad de 2 gal)
- 6.4 mm (1/4"): 0.60 m²/l (12.8 ft²/unidad de 2 gal)

SEGURIDAD

PARTE A

Advertencia: Contiene resina epóxica, éter glicidílico de 0-cresol

Riesgos: Puede causar irritación a la piel, ojos y aparato respiratorio. Puede causar dermatitis y repuestas alérgicas. Es un sensibilizador potencial a la piel y/o aparato respiratorio. La ingestión puede causar irritación.

Precauciones: Use solamente con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Lávese minuciosamente después de usar el producto. NO ingiera. Use guantes impermeables, protección ocular, y si el valor límite umbral es excedido, o es usado en un área de poca ventilación use un aparato de protección respiratoria aprobado por NIOSH/MSHA de acuerdo a regulaciones locales.

Primeros Auxilios: En caso de contacto con los ojos, enjuague minuciosamente con agua por lo menos por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave las áreas afectadas con agua y jabón. Si la irritación persistiera, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Quítese y lave la ropa contaminada. Si la inhalación le causa malestar, salga a tomar aire fresco. Si el malestar continúa, o si tuviera dificultad para respirar o tragar, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

Preposición 65: Este producto no tiene que se conozca materiales listados por el Estado de California como siendo conocido que causen cáncer, defectos congénitos u otros males reproductivos.

Contenido COV: 0 g/l o 0 lbs/gal menos agua y exento de solventes.



The Chemical Company

PARTE B

PELIGRO – CORROSIVO

Contiene alcohol bencílico, fenol de tris (2,4,6-metilo amino diametilo), enepentamina de tetraetilo, amida poliainada,

Riesgos: El contacto con la piel y ojos puede causar quemaduras. La ingestión puede causar irritación y quemaduras en la boca, garganta y estómago. La inhalación de los vapores puede causar irritación. Puede causar dermatitis y respuestas respiratorias. Puede ser un sensibilizador potencial de piel y/o del aparato respiratorio. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar sensibilización. Informas asocian la sobreexposición ocupacional repetida o prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro, sistema nervioso, hígado y riñones. EL MAL USO INTENSIONAL INHALANDO EL CONTENIDO PUEDE CAUSAR DAÑO O LA MUERTE.

Precauciones: Tome cuidado para que NO tener contacto con los ojos, piel o ropa. Lávese minuciosamente después de su manejo. Mantenga el recipiente cerrado. NO ingiera. Use solamente con

ventilación adecuada. No respire los vapores. Use guantes impermeables, protección ocular y si el límite umbral TLV es excedido o es usado en un área de poca ventilación, use un aparato de protección de respiración aprobado por NISH/MSHA de acuerdo a las regulaciones locales.

Primeros Auxiliares: En caso de contacto con los ojos, enjuague minuciosamente con agua por lo menos por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave las áreas afectadas con agua y jabón. Si la irritación persistiera, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Quítese y lave la ropa contaminada. Si la inhalación le causa malestar, salga a tomar aire fresco. Si el malestar continúa, o si tuviera dificultad para respirar o tragar, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

Preposición 65: Este producto no tiene que se conozca materiales listados por el Estado de California como siendo conocido que causen cáncer, defectos congénitos u otros males reproductivos.

Contenido COV: 0 g/l o 0 lbs/gal menos agua y exento de solventes.

Para información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o contacte a su representante local de BASF Construction Chemicals.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustuiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIBILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIBILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

BASF Corporation
Construction Chemicals
23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984 www.basf-cc.com.mx	Guadalajara 33-3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655
--	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

Costa Rica 506-2440-9110 www.centroamerica.basf-cc.com	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737 www.caribbean.basf-cc.com	Rep. Dominicana 809-334-1026 www.basf-cc.com.do
---	------------------------	---	---